

**Beschreibung**

Sabatack<sup>®</sup> 710 ist ein spritzbarer, elastischer, (luft-)feuchtigkeitshärtender 1-Komponenten-Dichtstoff auf MS-Polymer-Basis.

**Anwendungsgebiete**

Sabatack<sup>®</sup> 710 eignet sich für die professionelle Abdichtung und den Schutz von Nähten, Überlappungen und Platten in verschiedenen Branchen, beispielsweise im Transportwesen und im maritimen Sektor.

**Vorteile**

- Schnelle Durchhärtung
- hohe Schlagfestigkeit
- nass-in-nass überlackierbar
- isocyanatfrei und silikonfrei

**Verarbeitung**

Zur Verarbeitung, Überlackierung und Untergrundvorbehandlung fordern Sie bitte unsere marktbezogenen Infoblätter und Vorbehandlungsempfehlungen.

**Technische Daten**

<b>Basis</b>	MS Polymer, feuchtigkeitshärtend
<b>Dichte</b> (EN 542)	ca. 1.500 kg/m <sup>3</sup>
<b>Feststoffgehalt</b>	ca. 90%
<b>Hautbildezeit</b> (23 °C, 50% RLV)	ca. 15 Minuten
<b>Durchhärtung</b> (23 °C, 50% RLV)	ca. 3 mm/24 Stunden
<b>Härte Shore A</b> (EN ISO 868)	ca. 60
<b>Modul bei 100% Dehnung</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 1,5 N/mm <sup>2</sup>
<b>Zugfestigkeit (Fmax)</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 1,6 N/mm <sup>2</sup>
<b>Bruchdehnung</b> (ISO 37/DIN 53504)	ca. 135%
<b>Verarbeitungstemperatur</b>	minimal + 5 °C bis maximal + 35 °C
<b>Lagertemperatur</b>	minimal + 5 °C bis maximal + 25 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	minimal - 40 °C bis maximal + 100 °C

**Bestellinformationen**

<b>Verpackung</b>	Kartusche
<b>Inhalt</b>	290 ml
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Artikelnr.</b>	101169 DIR
<b>Haltbarkeit</b>	12 Monate (in ungeöffneter Verpackung )

*Andere Verpackungen und Farben auf Anfrage lieferbar.*

**Sicherheitsinformationen**

Für weitere Sicherheitsinformationen verweisen wir auf das entsprechende SABA Sicherheitsdatenblatt.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 89 89 E info@saba.nl www.saba.nl



Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen von SABA Dinxperlo BV.