

## WAHAG<sup>®</sup> ZS 1040

SBR - Kontaktkleber

### Beschreibung:

WAHAG Kontaktkleber ZS 1040 ist ein Produkt auf der Basis synthetischer und natürlicher Grundstoffe, wie z. B. SBS, CR, NBR und/oder PU, und sie enthält organische Lösemittel. Kennzeichnend für diese Klebstoffe sind ihre Benutzerfreundlichkeit, der niedrige Verbrauch und die weichen, dauerhaften Verbindungen.

### Anwendungsbereiche:

WAHAG Kontaktkleber ZS 1040 ist ein Mehrzweck-Klebstoff auf Styrolbutadienkautschukbasis mit hoher Festigkeit und ist geeignet zum Kleben von Gummi, Stahl, Aluminium, Holz, Leder sowie für Teppiche, Linoleum, Kork und viele weitere Isoliermaterialien. Auch im Tapezierer und Polsterergewerbe für alle gängigen Trägermaterialien wie Schaumstoffe, Vliese, Kunststoffe, Holz etc..

### Vorteile:

- schnelle Aushärtung, gute Spannungsaufnahme
- Temperaturbeständig -20 bis 60°C
- flexible, weiche Klebenaht,
- starke und sichere Verklebungen

### Technische Daten\*

<b>Basis</b>	SBR - Styrolbutadienrubber
<b>Lösemittel</b>	brennbar
<b>Viskosität (EN 12092)</b>	ca. 500 mPa.s
<b>Dichte (EN ISO 2811 - 2)</b>	ca. 0,86 g/ml
<b>Feststoffgehalt</b>	ca. 40%
<b>Verbrauch (je Verbindung)</b>	ca. 100 g/m <sup>2</sup> abhängig von der Anwendung
<b>Klebeoffene Zeit</b>	5 - 7 Minuten
<b>Verarbeitungstemperatur Klebstoff</b>	mindestens ca. +15 °C
<b>Temperaturbeständigkeit</b>	ca.-20 °C bis ca. +60 °C
<b>Maximale Endfestigkeit</b>	nach ca. 24 Stunden
<b>Lager- und Transporttemperatur</b>	bis ca. +40 °C
<b>Reinigungsmittel</b>	Aceton, oder ähnliche geeignete Reiniger
<b>Lagerfähigkeit</b>	12 Monate in ungeöffneter Verpackung

\* Gemäß dem Hersteller-Analyseverfahren geprüft, wenn nicht anders angegeben.

### Verarbeitung:

- Sprühdruck circa 4 Bar
- Düsenöffnung 1,5 - 1,8 mm
- Kappenöffnung 1 mm größer als Düsenöffnung
- Sprühabstand 30 bis 40 cm , oder Pinsel / Spatel

Produkte auf der Basis von SBS- und CR-Polymeren sind nicht weichmacherbeständig. Für die Verklebung von Trägern, die Weichmacher enthalten, wie z. B. Kunstleder, bieten wir spezifische Produkte. Für weitere Informationen können Sie gerne Kontakt zu uns aufnehmen.

*Unsere Empfehlungen und Gebrauchsvorschriften gründen auf dem heutigen Stand des Wissens und der Technik des Herstellers. Abnehmer und Benutzer haben unsere Produkte selbst nach der von ihnen verlangten Anwendung und den Anforderungen zu beurteilen. Wir sind nicht haftbar, wenn unsere Produkte ohne Berücksichtigung unserer Empfehlungen und/oder Gebrauchsvorschriften angewandt werden. Für unsere Empfehlungen, Gebrauchsvorschriften und die Lieferung unserer Produkte gelten die Allgemeinen Bedingungen der WAHAG - Wartner Handelsagentur.*

**WAHAG Klebstoffe** Mühldorfstrasse 22 • 5310 Mondsee  
Tel.: +43 664 390 83 35 • office@wahag.at  
[www.wahag-klebstoffe.at](http://www.wahag-klebstoffe.at)